TS-400
70-63

Metaflux®

Fiche technique

DESCRIPTION:
Revêtement qui Empêche la corrosion sur l'acier et stoppe la corrosion sur surfaces rouillées. Convient à tous les cas de figure lorsqu'il s'ag it de protéger des métaux, même corrodés, qui sont destinés à être mis en peinture ou non ultérieurement.

DIRECTIVES:
Bien agiter. Protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50C. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur tout matériel incandescent. Tenir hors de portée des enfants. Sans ventilation adéquate, la formation de mélanges explosifs peut être possible. Ne pas respirer les vapeurs. Inflammable. Suivez les instructions de l'étiquette. Protéger du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d'inflammation. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Se laver soigneusement les mains/les ongles/le visage après manipulation. Porter des gants/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Avant la manipulation, il est très important que les exigences en matière d'équipement de protection et les mesures d'hygiène personnelle soient respectées. Les personnes travaillant avec ce produit chimique doivent être correctement formées concernant ses dangers et son utilisation en toute sécurité. Inspecter les conteneurs pour les fuites avant la manipulation. Assurez une bonne aération. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Evitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir éloigné d'une source de chaleur, des étincelles et des flammes. Éviter de générer des concentrations élevées de poussières, vapeurs ou brouillards. Tenir à l'écart des matières incompatibles. Gardez les containers fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les conteneurs vides sont toujours dangereux.

AVANTAGES:
· Densité : 1,41 g/ml
· Stockage : en emballage fermé : 1 an
· Teneur en matières solides : 62,10%
· Viscosité : 280 mPas
· Températures d'utilisation : 4 - 40°C
· Séchage : env. 3 heures, laisser sécher 24 heures avant mise en peinture
· Résistance du feuil sec aux températures : Þ + 140°C / Þ - 40°C
· Rendement : 1 kg pour 5 à 7 m²
· Protection anticorrosion primaire pour tous métaux.
· Séchage rapide.
· Protection efficace et durable.
· Peut être dilué.
· Adhère parfaitement sur les métaux nus et propres.
· Se laisse recouvrir avec toutes les peintures et vernis usuels (pour les systèmes de peinture àforte teneur en solvants, tester la compatibilité au préalable)
· Répond aux exigences de la soudure par points.
· Offre une bonne stabilité aux U.V.
· Température d'utilisation : de 4 à 40°C ; température optimale : 15-28°C
· Température de stockage de 4 à 40°C ; à protéger du gel.
· Très bons résultats des tests en brouillard salin.

Contenu	Type	Art.-No	Boite
1kg.	vrac gris	70-6300	12
5kg.	vrac gris	70-6305	2
5kg.	vrac noir	70-3801	2
1L.	diluant	70-6301	12

1392, Avenue de la gare Mascouche (QC) Canada, J7K 2Z2
1-(888) 452-6382 (450) 477-3102 1-(450) 477-6664
www.ametasolution.com info@ametasolution.com
AMETA SOLUTION.COM